




CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
GLOBAL CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION JOINT STOCK COMPANY
 Trụ sở: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
 Địa chỉ: Số 24 Liễu kê 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
 Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvldx@gmail.com - Website: thinghiemvldx.vn



HDLK Số: 2401/2024/HDLK/ISC-GLB

Số TN: 0464/2024/XM/VNC/LAS508

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
 Địa chỉ: SỐ 40 DÂY A LÔ 12, KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG, P. ĐỊNH CÔNG, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI
 Tên mẫu thử: SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG, LOẠI SƠN NGOẠI THẤT, KIỂU WALDO CASALIZA
 Số niêm phong: 19.02644
 Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH WALDO TEXTURED PAINT
 Trụ sở: 174 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 9, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.
 Địa chỉ lấy mẫu: 59 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỤ, PHƯỜNG TÂN TẠO A, QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị: THIẾT BỊ THỬ ĐỘ DÍNH BẨM, ĐỒNG HỒ, THÙNG CHỨA NƯỚC, TỦ SẤY, MÁY RỬA TRỜI ...
 Ngày gửi mẫu: 16/05/2024
 Ngày thí nghiệm: 16/05/2024 -- 06/06/2024

3. BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

| STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả |
|-----|---|-----------|---|------------------|-------------|
| 1 | Độ bền của lớp sơn theo phép thử cắt ô | Điểm/Loại | TCVN 2097: 2015 | ≤ 1 | 0 |
| 2 | Độ rửa trôi | Chu kỳ | TCVN 8653-4:2012 | ≥ 1200 | Đạt yêu cầu |
| 3 | Chu kỳ nóng lạnh | Chu kỳ | TCVN 8653-5:2012 | ≥ 50 | Đạt yêu cầu |
| 4 | Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | g/l | TCVN 10370-1,2:2014(ISO 11890-1:2:2007) hoặc TCVN 10369:2014(ISO 17895:2005) | ≤ 50 | 1.12 |

* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 16: 2023/BXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

ĐD. NHÓM THÍ NGHIỆM

NGUYỄN VĂN CHIỀN

TT THÍ NGHIỆM VLXD

TP. LINH VĂN THỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU

PGĐ. LÊ MẠNH NGÀ

1. Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, mẫu thử được bên lấy mẫu niêm phong có đầy đủ chữ ký nhân mác..., không có mẫu lưu tại PTN

2. Quá trình TN có các bên cùng nhau chứng kiến, Thông tin do khách hàng cung cấp, không được phép sao lưu KQ nếu không được sự đồng ý của PTN