CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: Số 9 LK 18 KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD LAS - XD508
Ngõ 129 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Văn phòng: Số 24 Liền kề 4 KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Tel: 0988 995 332 - Email: thinghiemvlxd@gmail.com - Website: thinghiemvlxd.vn

XD LAS 508

HĐKT Số: 0907/2019/HĐTN

Số TN: 0520/2022/SƠN/ISOCERT/LAS508

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Thông tin do khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Địa chỉ	SỐ 40 DÃY A LÔ 12, KĐT MỚI ĐỊNH CÔNG, P. ĐỊNH CÔNG, Q. HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI
Tên mẫu thử	SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG (SƠN PHỦ NỘI THẤT WALDO CELESTA)
Tem niêm phong	TEM SỐ: 19.03381, 19.03382
Đơn vị gửi mẫu	CÔNG TY TNHH WALDO TEXTURED PAINT
Trụ sở	174 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 9, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Địa chỉ lấy mẫu	XƯỞNG SẢN XUẤT: 1B ĐƯỜNG 18C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Thiết bị thử nghiệm	THIẾT BỊ THỬ ĐỘ DÍNH BÁM, ĐỒNG HỒ, THÙNG CHỨA NƯỚC, TỦ SẤY, MÁY RỬA TRÔI ...
Ngày gửi mẫu	**21/04/2022**
Ngày thí nghiệm	**21/04/2022 -:- 13/05/2022**

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu cơ lý	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn theo phép thử cắt ô	Điểm/Loại	TCVN 2097: 2015	≤ 1	0
2	Độ rửa trôi	Chu kỳ	TCVN 8653-4: 2012	≥ 100	Đạt yêu cầu

** Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 16: 2019/BXD*

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

4. Những người thực hiện, chứng kiến:

NGƯỜI THÍ NGHIỆM	PHÒNG THÍ NGHIỆM VLXD	CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XD TOÀN CẦU
NGUYỄN VĂN CHIẾN	TP. LINH VĂN THỰC	GĐ. NGUYỄN THỊ THẢO

1. Kết quả chỉ có giá trị với mẫu do khách hàng mang đến, không có mẫu lưu tại PTN, kết quả có các bên cùng nhau chứng kiến

2. Thông tin do đơn vị yêu cầu cung cấp, không được phép sao lưu kết quả nếu không được sự đồng ý của PTN